

CapaSol LF Konzentrat

Специальное, водоразбавляемое, не пигментированное средство для грунтовки, в концентрированном виде, для наружных и внутренних работ.

Техническая информация G655R NOE.



Описание продукта

Область применения:

Специальное грунтовочное средство для выравнивания прочных, пористых подложек, с сильной или неравномерной впитывающей способностью. Прекрасно подходит для обработки пористых, впитывающих оснований, таких как штукатурки, необожжённые строительные кирпичи, пористый бетон, природные строительные камни и гипсокартонные плиты, а также бетон, легкий бетон, цементсодержащие сухие смеси и шпаклёвочные массы Disbocret, цементные и ангидритовые бесшовные полы.

Все плотные, гладкие поверхности, такие как старые лакокрасочные покрытия или строительные элементы из чистого гипса, должны грунтоваться, в зависимости от характеристик оснований, либо средством Caparol-Tiefgrund TB, CapaGrund Universal, либо средством CaparolHaftgrund.

Свойства продукта:

- водоразбавляемое
- высококонцентрированное
- экологически чистое средство
- со слабым запахом
- чрезвычайно эффективное



Основа материала:	Связующее: Модифицированная, синтетическая дисперсия на водной основе.
Упаковка:	10 л
Хранение:	В прохладном месте, не подверженном воздействию заморозков.
Технические характеристики:	Плотность: прибл. 1,0 г/см ³ .

Применения

Подходящие подложки:	Основания не должны иметь загрязнений, разделяющих субстанций и быть сухими.
Подготовка поверхности:	Относительно пригодности для обработки различных оснований и их необходимых предварительных подготовок следует учитывать нашу техническую информацию № 650 „Основания и их предварительная подготовка“.
Способ нанесения:	<p>Разбавление: Разбавляется водой.</p> <p>Безвоздушное нанесение (Airless):</p> <p>Угол напыления: 60° Форсунка: 0,029" Давление при распылении: 50 бар.</p>

Структура покрытия:

На нормально впитывающих основаниях наносимый концентрат CapaSol LF Konzentrat разбавить 3 - 4 частями воды.

Для грунтования очень сильно впитывающих поверхностей применять концентрат CapaSol LF Konzentrat, разбавив его 4-5 частями воды, и при необходимости наносить его методом «сырое по сырому», до полного впитывания.

В большинстве случаев одного покрытия грунтовкой будет достаточно.

Для грунтовки бетона, легкого бетона, поверхностей, обработанных растворами на основе цементосодержащих сухих смесей и шпаклёвочных масс Disbocret, цементных и ангидритовых бесшовных полов, концентрат CapaSol LF Konzentrat разбавить 2 частями воды. Грунтовка не должна образовывать цельных, блестящих пленок

Расход:

В зависимости от цели применения, а также впитывающей способности и характеристик основания - значение, лежащее в диапазоне приibl. 50-200 мл/м².

Точный расход и степень разбавления определяются путем пробного нанесения на объект.

Условия применения:

Нижний температурный предел при обработке и сушке: Температура воздуха и основания должна быть +5 °С.

<p>Время сушки:</p>	<p>При +20 °С и относительной влажности воздуха 65 % через 12 часов поверхность готова к последующей обработке.</p> <p>При более низких температурах следует соответственно соблюдать более продолжительное время сушки.</p>
<p>Чистка инструментов:</p>	<p>Инструменты: Наилучший результат достигается при нанесении с помощью кисти или щетки, нанося материал густым слоем и втирая его в поверхность. Нанесение валиком или методом безвоздушного распыления (Airless) возможно, но менее пригодно.</p> <p>Чистка инструментов: Рабочие инструменты промыть водой сразу после применения.</p>
<p>Указание:</p>	<p>Концентрат CapaSol LF Konzentrat не подходит для нанесения на горизонтальные поверхности, подвергаемые водяной нагрузке.</p>
<p>Указания</p>	
<p>Внимание:</p>	<p>Хранить в местах, недоступных для детей. При попадании в глаза и на кожу сразу же основательно промыть водой. Не вдыхать образующийся туман при нанесении краскопультom.</p> <p>Не допускать попадания в канализацию, водоемы и в почву. Подробные сведения: см. паспорт безопасности вещества.</p>

Техническая информация №655 по состоянию на Декабрь 2014

Эта Техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная Техническая информация утрачивает силу. Убедитесь в актуальности данной редакции на сайте www.caparol.de.

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Roßdorfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Telefon (0 6154) 71-0 · Telefax (0 6154) 71 13 51 · Internet: www.caparol.de

Филиал в Берлине · Schnellerstraße 141 · 12439 Berlin · Telefon (0 30) 63 94 6-0 · Telefax (0 30) 63 94 62 88